

## スルーサーP設置工・箱抜き部分表面仕上げ工 材料概算使用量

### スルーサーP設置工

※スルーサーP本体を設置する前に、パテ用エポキシ樹脂系接着剤を塗布します。

パテ用エポキシ樹脂系接着剤：ショーボンド#101（荷姿：1kgセット、10kgセット）

スルーサーP1箇所当たりのパテ用エポキシ樹脂系接着剤使用量（材料ロス10%考慮）

	切梁H200用	切梁H250用	切梁H300用	切梁H350用	切梁H400用
塗布範囲	310×310	340×340	390×390	440×440	490×490
塗布面積	0.106 m <sup>2</sup>	0.127 m <sup>2</sup>	0.167m <sup>2</sup>	0.213m <sup>2</sup>	0.264m <sup>2</sup>
使用量	0.53kg	0.64kg	0.84kg	1.07kg	1.32kg

ショーボンド化学(株)HPより、ショーボンド#101の標準使用量5kg/m<sup>2</sup>（約3mm厚）を適用する。